

Bona R778

Technisches Merkblatt

Unterboden



Bona R778 ist ein 2-Komponenten-Polyurethanklebstoff für Parkett nach EN 14293 (hart). Er enthält weder Wasser noch organische Lösemittel. Der Klebstoff bindet durch eine chemische Reaktion schrumpffrei ab.

- Sehr gute Haftung an fast allen Untergrund- und Holzwerkstoffarten
- Sehr emissionsarm, EMICODE EC1-R^{PLUS}
- Guter Rippenstand
- Lange offene Zeit
- Wasser- und Lösemittelfrei, dadurch kein Quellen des Holzes
- Auf Fussbodenheizung geeignet

Technische Daten

Basis:	Polyolgemisch und pMDI
Farbe:	Komponente A: beige, Komponente B (Härter): braun
Viskosität:	Leicht streichfähig – Standfest
Dichte:	ca. 1,7 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Lufttemperatur: mind. 18°C Bodentemperatur: mind. 15°C Bei Fussbodenheizung nicht über 20°C Relative Luftfeuchtigkeit: max. 70% sind anzustreben
Verbrauch:	Ca. 850-1250g/m ² , je nach Parkettart
Offene Zeit:	Ca. 110min
Topfzeit:	Ca. 40min
Trockenzeit:	24 Stunden
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Zahnpachtel
GISCODE:	RU1
DIBt Zulassungsnummer:	Z-155.20-277
EMICODE:	EC1-R PLUS
Reinigungsmittel:	Bona S100, Aceton, Ethanol, Spiritus. Durchgehärteter Klebstoff ist nur noch mechanisch entfernbar.
Abfallschlüsselnummer:	Komp. A: 08 01 12, Komp. B: 0 80 11
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum
Lieferform:	9 kg Kunststoffgebinde + 1kg Härter im Schlauchbeutel 60 pro Palette

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18356 genügen. Unter anderem muss er eben, dauertrocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest und nicht zu glatt oder zu rau sein. Er ist ggf. fachgerecht zur Verlegereife vorzubereiten. Wir empfehlen, problematische Untergründe mit Bona R410 oder Bona R540 zu behandeln. Ein Absanden von Bona R410 ist nicht notwendig, wenn die Oberfläche der Grundierung sauber bleibt und innerhalb von 24 h nach dem Auftrag das Parkett mit Bona R778 verklebt wird. Unebenheiten, Vertiefungen, Löcher o. ä. müssen mit Bona H600, H610, oder H660 verfüllt, bzw. gespachtelt werden. Auf gespachtelten Flächen vor der Verklebung nicht mehr grundieren!

Geeignete Untergründe

- Zementestriche (CT) gemäß EN 13813
- Calciumsulfat-(fließ)-estriche (CA) gem. EN 13813
- Gussasphaltestriche (AS) gem. EN 13813 (ausreichend abgesandet)
- Mit geeigneter Spachtelmasse gespachtelte Böden (mind. 2mm dick)
- Spanplatten V100, OSB Verlegeplatten
- weitere trockene und feste Untergründe (z. B. Trockenestriche)

Bona R778

Technisches Merkblatt

Unterboden



Verarbeitung

Der Klebstoff selbst muss vor Gebrauch ggf. temperiert werden. B-Komponente (1 kg Schlauchbeutel) vollständig der A-Komponente (9 kg Eimer) zusetzen und gründlich mischen - am besten mit einer entsprechend ausgerüsteten Handbohrmaschine - bis eine gleichmäßige Farbe vorhanden ist. Anschließend wird der Klebstoff innerhalb der Topfzeit von ca. 40 Minuten mit einem Zahnpachtel (s. u.) auf den Untergrund aufgetragen und das Verlegeelement innerhalb der Einlegezeit von ca. 110 Minuten in das Klebstoffbett eingelegt und gründlich angeklopft. Nach oben offene Fugen, die direkt übersiegelt werden, sollen keinen Klebstoff enthalten (der Klebstoff dunkelt bei Lichteinfall deutlich nach).

Bei stark fett/öhlhaltigen Tropenhölzern Eignung erfragen!

Verbrauch

Für eine dauerhafte Klebung ist der Einbau des Parketts mit einer Holzfeuchte notwendig, die annähernd dem Mittel des geplanten Nutzungsklimas entspricht, d. h. Massivparkett etwas feuchter, Mehrschicht- und Fertigparkett und Parkett auf Fußbodenheizung etwas trockener. Bewährt haben sich z. B. in Deutschland bei inländischen Hölzern 9 % für Massivparkett und 8 % für Mehrschicht- und Fertigparkett. Bei der Überprüfung sollen diese Werte als Mittelwert einer Stichprobe von ca. 10 Messungen ermittelt werden, die Einzelwerte dürfen um +/-2 % vom Mittelwert abweichen. Bei stark fett/öhlhaltigen Tropenhölzern Eignung erfragen!

Verbrauch	Zahnleiste	Parkettart
ca. 850g/m ²	Bona 850F Bona 850G	Mosaikparkett und ähnliches 1-schichtiges Fertigparkett
ca. 1000g/m ²	Bona 1000 F Bona 1000 G	10 mm Lamparkett 22mm Stabparkett 2-schichtiges Fertigparkett 3-schichtiges Fertigparkett, bis max. 1m Länge
ca. 1250g/m ²	Bona 1250F Bona 1250G	Hochkantlamellenparkett 22 mm Stabparkett 3-schichtiges Fertigparkett, Dielengröße Massive Dielen (mit Nut- und Feder)

Feine Zahnungen bei kleinformatischen Elementen und/oder ebenen Untergründen einsetzen, Grobe Zahnungen bei großformatigen Elementen und/oder wenig ebenen und rauen Untergründen einsetzen.

Oberflächenbehandlung

Nach 24 Std. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Parkettherstellers.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283 (20 ct pro Anruf aus dem Festnetz und max. 42 ct/min aus den Mobilfunknetzen)

Service Telefonnummer Österreich: 0 800 22 52 82

Bona[®]